

JOUBERT POPLY



Tout Peuplier - Faces II/III
Collage classe 2 ou classe 3 - E1

Bois clair et léger.
Agencement intérieur.
Parement mural, mobilier, caisses d'emballage.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INDICATIONS GÉNÉRALES

Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315
- Marquage des panneaux : selon EN 636
- Classe d'emploi 2 : selon EN 335

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseurs : 4 à 30 mm.

Marquage **CE 2+** pour usage structurel (selon EN 13986) pour les panneaux d'épaisseurs ≥ 8 mm (certificat de contrôle délivré par FCBA).

Marquage **CE NS** pour usage non structurel (selon EN 13986) pour les panneaux d'épaisseur < 8 mm ou collage classe 3.

Masse volumique :	450 kg/m ³ (± 50 kg/m ³)
Réaction au feu :	D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm** E pour épaisseur < 9 mm**
Classe de dégagement de formaldéhyde :	Classe E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,11$ W/m.k
Contenu en pentachlorophénol :	< 5 ppm

** Selon la mise en œuvre du panneau.

Epaisseurs mm	Nombre de plis	Colisage	250 x 122 cm	252 x 185 cm	310 x 153 cm	250 x 122 cm	252 x 185 cm
			Collage classe 2			Collage classe 3	
4	3	124	✓	✓	-	✓	✓
5	3	100	✓	✓	✓	✓	✓
8	5	62	✓	✓	✓	✓	✓
10	5	50	✓	✓	✓	✓	✓
12	7	42	✓	✓	✓	✓	✓
15	7	33	✓	✓	✓	✓	✓
18	9	28	✓	✓	✓	✓	✓
22	11	23	✓	✓	✓	✓	✓
25	11	20	✓	✓	✓	✓	✓
30	13	17	✓	✓	✓	✓	✓

Autres formats sur demande : 250 x 153 cm et 305 x 130 cm | Pour des panneaux certifiés PEFC™, selon crédits disponibles, nous consulter.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).