



## CP COMBI-EUCALYPTUS ANTIDERAPANT

Contreplaqué Combi Eucalyptus/Peuplier revêtu d'un film phénolique de couleur brun dont le motif est une empreinte négative sur la face et filmé lisse sur la contre face.

Format	Epaisseur	Nombre de plis	Colisage
2500x1250	9	7	100
	15	9	60
	18	11	50
	21	13	43

### Caractéristiques :

- Film phénolique lisse de 120g/m<sup>2</sup> pressé à chaud
- Résistance du film à l'abrasion : 500 tours Taber
- Finition des champs : peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau
- Densité : 575kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)
- taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%
- Emission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
- Emission COV : B
- Collage extérieur

Origine : Chine

Certification : CE2+

### Applications :

- Plancher technique temporaire ou évènementiel
- Classe d'emploi 2, milieu sec/humide
- Usage structurel : non

### Les Atouts :

- Panneaux alliant la rigidité de l'Eucalyptus et la légèreté du Peuplier
- Âme en plis scarfés évitant les reprises d'humidité après découpe.
- Convient parfaitement pour l'évènementiel.



**VS FRANCE – HOUT BOIS VAN STEENBERGE**  
Rue Jean Monnet      TEL : 03 21 07 28 71  
Centre d'affaires Jean Monnet  
62490 VITRY EN ARTOIS

**HOUT – BOIS VAN STEENBERGE NV/SA**  
Steenweg op Aalst 27  
B-9620 ZOTTEGEM  
[www.vansteenberge.be](http://www.vansteenberge.be)