



Fiche technique N° TN1613  
14-01-2020

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur  
supports conformes au D.T.U. 59.1

- Métaux Ferreux
- Métaux Non Ferreux :  
Après impression
- Anciennes Peintures

**Laque Mate  
Spéciale  
Ferronnerie**

Haute Performance

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**  
**14 à 16 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture laque antirouille pour la protection et la décoration des métaux ferreux.  
Formulée à base de résine glycérophtalique.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails, balançoires, meubles de jardins et radiateurs.

## Qualités dominantes :

- Technologie LAK+ pour supports ferreux
- Neutralise et stoppe la rouille
- Protège efficacement contre les eaux de pluies et les intempéries
- Rendement élevé

## Caractéristiques pratiques :



$m^2/L$  = 14 à 16 m<sup>2</sup>/L (Selon le support) = 6 h

= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Noir - Prêt à l'emploi
- **Aspect :** Mat Velours
- **Matériel :** Pinceau, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,11 à 1,21
- **Extrait sec (pondéral) :** 66 à 70 %
- **Taux de brillance à 60° :** 8 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).  
Ce produit contient max 500 g/l.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépeussier soigneusement** pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1.
- **Sur support non peint** : appliquer notre **Sous-Couche Bois & Fer** puis 2 couches de **Laque Mate Spéciale Ferronnerie** en respectant un temps de séchage de 18h entre les couches.
- **Sur support déjà peint** : appliquer 2 couches de **Laque Mate Spéciale Ferronnerie** en respectant un temps de séchage de 18h entre les couches.
  
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieure à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieure à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

*Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)*

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015