

Application après préparation sur
supports conformes aux D.T.U. 59.1

- **Maçonneries :**
Béton ragréé - Enduit de ciment - Fibrociment –
Béton cellulaire - Mortier - Parpaings - Brique
- **Anciennes peintures :**
Hydrodiluable - Glycérophthaliques - Acryliques
- **Crépis - Revêtements Plastique Epais (après
impression)**
- **Revêtements Semi-Epais**

Façade Acrylique

Peinture décorative pour façades

EXTÉRIEUR
6 à 8 m²/L

Fonction :

Peinture décorative pour façades neuves et rénovation, formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau – Aspect mat en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (*maçonneries, anciennes peintures, revêtements plastique épais – semi-épais et crépis*).

Qualités dominantes :

- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Microporeuse : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - blanc et ton pierre
- **Aspect en finition :** Mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc/T) :** 1,43 à 1,53 (densité variable selon les teintes)
- **Extrait sec (pondéral) :** 54 à 58 %
- **Taux de brillance à 60° :** <5%
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et broser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit anti-mousse adapté.
- **Sur fonds poreux** : appliquer en impression une sous-couche appropriée.
- **Sur crépis et revêtements plastiques épais** : nous consulter.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer une sous-couche antirouille.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds déjà peints** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs : appliquer 2 couches comme suit :**
 - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015