

- **Maçonneries :**  
Béton ragréé - Enduit de ciment - Fibrociment - Béton cellulaire - Mortier - Parpaings - Briques
- **Anciennes Peintures :**  
Hydrodiluables - Glycérophthaliques - Acryliques

## Fonction :

Peinture décorative pour façades formulée à base de résine Pliolite® (Trademark of Omnova Solutions Inc.; Omnova Solutions, une société de SYNTHOMER).

**Classification :** Afnor NF T 36-005 : I 7b1  
Afnor NF P 84-403 : Classe D2  
Afnor NF EN1062-1 : G3E3S1V1W1A0C0

## Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (*maçonneries, anciennes peintures*)

## Qualités dominantes :

- Excellente résistance aux climats marins.
- Autonettoyante.

## Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Blanc et ton pierre
- **Aspect :** Mat
- **Matériel :** Pinceau, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 10 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc) :** 1,50 à 1,60
- **Extrait sec (pondéral) :** 66 à 70 %
- **Taux de brillance à 85° :** < 5
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010).  
Ce produit contient max 430 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds non peints, neufs et poreux** : appliquer une sous-couche adaptée.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit anti-mousse adapté.
- **Sur supports ferreux** : appliquer une sous-couche antirouille.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives de FAÇADE PLIOLITE® en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**THEOLAUR Peintures**

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

**Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

**SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015**