



# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



Naturels intemporels

N° 1000034

## CHÊNE AUTHENTIQUE TOPAZE, SONATE 140 RAINURE-LANGUETTE / 14 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Authentique** - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, fentes.  
La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

**Finition : Topaze** - brossé verni mat / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

### Dessin

Parquet massif monolame large fabriqué selon la norme EN 13226  
Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 140 mm  
**Longueur :** de 400 à 1300 mm  
**Épaisseur :** 14 mm  
**Couche d'usure :** 7,0 mm  
**Support :**  
**Contrebalancement :** non  
**Profil :** 4 chanfreins

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,64  
**Colis / palette :** 40  
**M<sup>2</sup> / palette :** 65,60  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,7 kg  
**Poids / palette :** 701,9 kg

### Classe d'usage :



### Mise en œuvre



Pose collée selon DTU  
51.2



Pose flottante collage RL avec  
polyane + Isol 20 ou collage en  
plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgarré - FRANCE  
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // [www.panaget.com](http://www.panaget.com)



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000034

**Code d'identification unique du produit type :** Sonate 140 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes selon EN 13226

Pose collée selon DTU 51.2

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

## Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Cfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement : - Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> ) - Épaisseur minimale hors tout (mm) - Conditions de mise en œuvre	650 14 Collé au support	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses : - Émissions de COV* (Décret n° 2011-321) - Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m <sup>3</sup>	ISO 16000
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,17	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,08	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 15 décembre 2021

**Carole FRANÇOIS**