

LAT50



GANT LATEX SUR SUPPORT COTON INTERLOCK - LONGUEUR : 30 CM

Réf. LAT50



Caractéristiques produit

Latex sur support coton interlock. Main structure rugueuse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,80 mm.

Support : 100% coton interlock.

Enduction: 100% latex naturel.

COULEUR

Vert

TAILLE

7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Utilisations produit - Risques



Chaleur



Biologiques



Usure



Chimiques



Particules

CHEM D-FINDER



Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Gant polyvalent

Résistance aux produits chimiques et à la chaleur de contact de 100°C pendant 15 secondes



Structure sur paume très rugueuse

Excellente préhension d'objets très glissants



Disponible également sur carte
DPLAT50



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)



- X: Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
- X: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
- X: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
- X: Petites projections de métal fondu (de 1 à 4)
- X: Grosses projections de métal fondu (de 1 à 4)

EN ISO 374-1:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.



TYPE A: Type A - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO 374-2:2019. Résistance de perméation à au moins 6 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015.
.: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques selon EN ISO 374-4:2019. Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

- A 6 > 480 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1
- K 6 > 480 mn: Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2
- L 4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9
- M 5 > 240 mn: Acide nitrique 65% (M) CAS 7697-37-2
- N 4 > 120 mn: Acide acétique 99% (N) CAS 64-19-7
- P 6 > 480 mn: Peroxyde d'hydrogène 30% (P) 7722-84-1
- T 6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.



BACTERIES
+ 374-2:2019.
CHAMPIGNONS

.: BACTERIES + CHAMPIGNONS : Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
LAT5007	3295249017507	Vert	7/8	120	12
LAT5008	3295249017514	Vert	8/9	120	12
LAT5009	3295249017521	Vert	9/10	120	12
LAT5010	3295249017538	Vert	10/11	120	12