


CERMICRYL



ENDUIT DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE



 Vert

DESCRIPTION

Enduit permettant de réaliser facilement une protection à l'eau sous carrelage.

Compatible avec de nombreux supports en sol comme en mural intérieur, CERMICRYL s'emploie en neuf comme en rénovation.

AVANTAGES

- Tous locaux intérieurs.
- Pose collée ou scellée.
- Elasticité importante.
- Sans vapeur toxique ni solvant.
- Prêt à l'emploi.

DOMAINE D'EMPLOI CERMICRYL

- Murs intérieurs : locaux à usage privatif ou collectif tels que salles de bain, douches, sanitaires, cuisines...
- Sols intérieurs : locaux privatifs.

Murs intérieurs

- Locaux privatif ou collectif (salles de bain, douches, WC, cuisines ...).
- Supports neufs nus : plaque de plâtre cartonnées H1, carreaux de plâtres hydrofugés, carreaux de terre cuite, béton (traitement des relevés), béton cellulaire, enduit ou carreaux de plâtre.
- Anciens supports : carrelage, peinture.
- Anciennes cloisons en plaque de parements en plâtre cartonnés poncées.
- Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit de plâtre.

Sols intérieurs

- Locaux sans siphon classés P3 E2 au plus ainsi que les salles d'eau ou de bain, douches et WC privatifs sur support en bois ou dérivé du bois.
- Chape à base de sulfate de calcium sous Avis Technique.
- Chape sèche sous Avis Technique.
- Ancien revêtement : carrelage et dalles semi-flexibles.
- Plancher bois sur solivage ou lambourdes ou panneaux CTBH ou CTBX (voir avis technique).

DESCRIPTION

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application.

Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Rouleau poiles 1 cm, Lisseuse.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressuant pas l'humidité, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents et sans trous.

Après la préparation des supports très fermés/hydrofugés, anciens supports, ancien revêtement céramique, l'application du CERMICRYL se fera sans primaire.

Sur les autres supports, appliquer le primaire CERMIFILM ou CERMIPRIM UNIVERSEL ECO (cf. FT) au préalable au rouleau ou à la brosse en passes croisées, puis laisser sécher 30 min à 3 heures selon primaire et suivant la température et l'humidité ambiante.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Prêt à l'emploi.

APPLICATION DU SYSTÈME

Traitement des Points Singuliers.

Parties angulaires, bande d'armature AR12 ou AR12C. Angles rentrants, angle AA12.

Appliquer une couche du CERMICRYL, maroufler la bande d'armature dans le produit frais, puis laisser sécher quelques heures. Les fissures stabilisées de 0.3 à 2 mm seront traitées de la même façon.

Schémas et autres points singuliers, cf. Fiche Conseil correspondante.

CERMICRYL

Appliquer une première couche de l'enduit sur le support au rouleau adapté. Laisser sécher 3 à 4 h (20°C). Appliquer la seconde couche de l'enduit de la même façon. L'épaisseur mini ≥ 0.8 mm. Pose du carrelage le lendemain (20°C).

IMPORTANT

- Faire préalablement un essai sur une petite surface pour valider le mode d'application.
- La couche d'enduit doit être continue, d'épaisseur régulière, sans trous, ni bulles. Cela conditionne le résultat final.
- Avant l'application de la seconde couche, la première doit être sèche au toucher.

POSE DU CARRELAGE (cf. les FT des produits)

Pose collée

Utiliser CERMIFIX (faïence murale), CERMIPLUS ECO, CERMIPLUS XL FLEX ECO, CERMIPLUS XL FLEX RAPID, CERMIFLOOR N (sol P4S).

Pour les formats de 3 600 à 36 000 cm², utiliser CERMIPLUS XL FLEX ECO, CERMIFLEX, CERMIFLEX ECO (cf. les FT correspondantes)

Si une pente nulle est imposée en partie courante des locaux P4/P4S E3, le revêtement sera collé et jointoyé avec EPOXYSTYL, EPOGLASS 2.0 ou EPOSOL 2.0. Dans ce cas, respecter une pente de 1,5% minimum autour des évacuations (sur 50 \pm cm).

FINITION

Attendre le séchage complet de la colle.

Jointoyer avec un mortier de joint adapté (Gamme JOINT i-TECH, CERMIJOINT HRC, EPOXYSTYL, ...).

Remplir avec un mastic élastomère de la gamme CERMIX, les espaces paroi-receveur de douche, paroi-sanitaire, sol-plinthe et autour de tout autre élément vertical (CERMITHANE au sol).

CONDITIONS D'APPLICATION(1)

S'assurer des conditions hors d'eau / hors d'air et de l'absence d'ensoleillement direct et de tout risque de gel.

Températures d'application : 5°C à 35°C.

Temps de séchage avant carrelage : 12 h.

(1) Valeurs obtenues en lab oratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les outils se nettoient à l'eau avant le séchage du produit.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CERMIFILM, CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIPRIM UNIVERSEL ECO, Bande d'armature AR12 et AR12C, Joint d'angle AA12, Platine pour tuyauterie AP12 Blister, Siphon HYDROPHONIQUE.

REMARQUES

En sol, l'accès au local doit être interdit avant la pose du carrelage.

Supports exclus : Piscines, bassins, terrasses, réservoirs (utiliser le SEL CERMIPROOF ST).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE

Emulsion en phase aqueuse de hauts polymères de résines synthétiques, charges minérales de granulométrie étudiée de type silico-calcaire, adjuvants spécifiques.

CONSOMMATION (mini)

1 kg/m².

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

DTU, CPT en vigueur.

Certifié QB par le CSTB : 06 PE 02

Se référer au certificat QB pour connaître les domaines d'emplois et produits associés.

CONDITIONNEMENT

Kit 12 m²

Kit 6 m²

Seau 20 kg

Seau 7 kg

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.