

weberfix pro



5KG,
25 KG



Adhésif pour supports neufs

- + Pâte prête à l'emploi
- + Haute résistance à l'humidité : adaptée pour la pose en cuisines et salles de bains

Produit(s) associé(s)

weber durcisseur surface

LOCAUX	SUPPORTS	EXPOSITION À L'EAU MAXIMALE tolérée par le support pour l'usage de cette colle	SURFACE MAXIMALE DU CARREAU	
			absorption d'eau du carreau > 3 %	absorption d'eau du carreau ≤ 3 %
MUR INTÉRIEUR	- enduit ciment ou chaux-ciment - béton - système de protection à l'eau sous carrelage webersys protec	03	1200 cm ² 30 x 40 cm	1200 cm ² 30 x 40 cm
	- carreau de plâtre super-hydrofugé (vert)	03		
	- carreau de terre cuite monté au ciment - béton cellulaire monté au ciment	03	1200 cm ² 30 x 40 cm Sauf faïence format maxi 2 200 cm ² 45 x 45 cm	1200 cm ² 30 x 40 cm
	- enduit plâtre - carreau de terre cuite monté au plâtre - béton cellulaire monté au plâtre	0		
	- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)	0	1200 cm ² 30 x 40 cm	1200 cm ² 30 x 40 cm
	- carreau de plâtre hydrofugé (bleu)	0		
	- plaque de plâtre cartonnée - carreau de plâtre (blanc)	0	1200 cm ² 30 x 40 cm	750 cm ² 25 x 30 cm
	- panneau de polystyrène prêt à carrelé (Type lux*, Wedi®) - panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter une protection à l'eau préalable)	0		

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm²) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

Exposition à l'eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

- 01 locaux EA-EB : présence d'eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC...
- 02 locaux EB+privatif : présence d'eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche...
- 03 locaux EB+collectif : présence d'eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine collective.

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **webersys protec** (dans les zones d'emprises des baignoires et bacs à douches des locaux EB+privatifs, et la totalité des parois en locaux EB+collectifs et EQ)

weberfix pro (suite)

DOMAINE D'UTILISATION

- pose de carrelages, terres cuites et pierres naturelles de petits et grands formats, sur supports muraux intérieurs, neufs, et sur paillasse, tables et plans de travail dans des locaux secs, moyennement humides et humides

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
 - sur sols intérieurs
 - sur sols et murs extérieurs
 - dans les locaux très humides (piscines, laveries industrielles..)
 - pour la pose de carreaux de porosité réduite sur support non absorbant (exemple : émaux sur carreaux de grès) ; dans ce cas, **weberfix pro** sécherait lentement (l'eau contenue dans l'adhésif s'éliminant difficilement)
 - sur métal et sur supports en mauvais état
 - sur murs recouverts d'un ragréage pelliculaire (inférieur à 3 mm)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps ouvert pratique : 30 minutes
 - délai d'ajustabilité : 30 minutes
 - temps d'attente pour faire les joints :
 - de 12 à 24 heures pour les carreaux poreux (absorption d'eau du carreau >3 %)
 - après 72 heures pour les carreaux non poreux ou sur SPEC
 - durcissement complet : de 8 à 15 jours
- Ces temps sont donnés à + 20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.**
- épaisseur de colle après pose des carreaux : de 1 à 4 mm

IDENTIFICATION

- composition : résines acryliques en dispersion, sables siliceux, adjuvants spécifiques
- densité de la pâte : 1,8

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 12004
- classe du produit : D2 E
- adhérence initiale : ≥ 1 MPa
- adhérence après action de la chaleur : ≥ 1 MPa
- adhérence après action de l'eau : $\geq 0,5$ MPa
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- résistance aux températures : de -20 °C à +80 °C (sur produit sec)

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles

peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

- poids maximal des carreaux : 30 kg/m²

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Certifié QB par le CSTB
- NF DTU 52-2
- NF EN 12004

PRÉPARATION DES SUPPORTS

supports neufs

- éliminer toute trace de graisse, d'huile ou de laitance
- sur supports friables et très absorbants (certains enduits plâtre), appliquer une couche de **weber durcisseur surface** (séchage : de 3 à 4 heures)

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, en plein soleil, ou sur support chaud

APPLICATION

1. avant utilisation, malaxer **weberfix pro** pour le rendre plus maniable et faciliter son étalement
2. appliquer **weberfix pro** sur le support avec une taloche, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix de la denture selon le format du carreau et la planéité du support)
3. procéder à un double encollage pour des carreaux de formats supérieurs à 500 cm² en encollant la totalité de l'envers du carreau
4. mettre en place les carreaux
● battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : seau de 25 kg (palette filmée complète de 32 seaux, soit 800 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : blanc
- **Outilage** : truelle, peigne ou taloche crantée
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** :
 - elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

Carreau	Taloche crantée	Consommation moyenne
≤ 500 cm ²	dents triangulaires 6 x 6 mm	simple encollage 2,5 à 3 kg/m ²
> 500 cm ²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	simple encollage 3,5 kg/m ²
		double encollage 4,5 kg/m ²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques..) et les règles de l'art applicables.