



Isolation thermique et acoustique

## DOUBLISSIMO® 3.40 13+100

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.



### Bénéfices

#### Acoustique

- Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

#### Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

### Description

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Couleur                         | Bleu      |
| Type de bord                    | BA        |
| Epaisseur réelle                | 113,5 mm  |
| Largeur                         | 1,2 m     |
| Nombre de parements             | 1         |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm     |
| Epaisseur d'isolant             | 101,00 mm |
| Epaisseur totale                | 113 mm    |

## Caractéristiques techniques

### Général

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type de parement | Plaque de plâtre     |
| Type de plaque   | A                    |
| Type d'isolation | Thermo-acoustique    |
| Type d'isolant   | PSE                  |
| Type de produit  | Complexe de doublage |

### Performances

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Perméance                  | P2          |
| Réaction au feu            | B-s1, d0    |
| Résistance thermique       | 3,40 m².K/W |
| Conductivité thermique (l) | 30 mW/m.K   |

### Références

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| DTU de référence:   | 25.42         |
| Numéro DoP          | D002          |
| Norme européenne    | EN 13950:2014 |
| Etiquette Sanitaire | A+            |

### Mise en oeuvre

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Type de mise en oeuvre | Collée |
|------------------------|--------|

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                  | EAN de l'unité de base | Conditionnement    | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| DA3102500    | Doublissimo® 3.40 13+100 250 | 3496250171862          | Pile de 10 plaques | 31,89            | 0,113         | 2,5          | 1,2         | J+3/4 |
| DA3102600    | Doublissimo® 3.40 13+100 260 | 3496250171886          | Pile de 10 plaques | 33,166           | 0,113         | 2,6          | 1,2         | J+2   |
| DA3102700    | Doublissimo® 3.40 13+100 270 | 3496250171909          | Pile de 10 plaques | 34,441           | 0,113         | 2,7          | 1,2         | J+3/4 |
| DA3102800    | Doublissimo® 3.40 13+100 280 | 3496250172029          | Pile de 10 plaques | 35,717           | 0,113         | 2,8          | 1,2         | J+5/6 |
| DA3103000    | Doublissimo® 3.40 13+100 300 | 3496250172043          | Pile de 10 plaques | 38,268           | 0,113         | 3            | 1,2         | J+5/6 |

## Info-tri du produit

