



## MULTI-USAGE

- ✓ Prêt à gacher
- ✓ Simplifie les approvisionnements sur chantier
- ✓ Dosé en ciment à 350 kg/m<sup>3</sup> de béton en place

### Consommation

20 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur  
55 sacs de 35 kg/m<sup>3</sup> à couler  
80 sacs de 25 kg/m<sup>3</sup> à couler

### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

### Conditionnements

**Sac de 35 kg - Palette de 42 sacs**  
**Sac de 25 kg - Palette de 56 sacs**



## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect** : poudre grise

**Composition** : ciments, sables siliceux, adjuvants spécifiques

**Dosage en ciment** : 350 kg/m<sup>3</sup> de béton en place

**Granulométrie** : 11 mm

**PERFORMANCES MESURÉES À +20°C**

Résistance en compression à 28 jours

30 MPa



## DOMAINE D'EMPLOI

### Destination

- Fondations superficielles.
- Réalisation de dallage.
- Réalisation d'appui de fenêtre, de marche...
- Scellement.
- Épaisseur d'application : 35 mm par passe minimum.

### Supports admis

- Béton.
- Parpaings.
- Briques.
- Moellons.
- Enduit à base de ciment.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

- Dosage conforme aux DTU 13.11 "fondations superficielles" et DTU 26.2 "chapes et dalles".

### Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le repiquer si nécessaire.
- Humidifier avant application.

### Préparation du produit

- Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou bétonnière).
- Taux de gâchage :
  - **3,5 L** d'eau par sac de 35 kg
  - **2,5 L** d'eau par sac de 25 kg

### Application

#### DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Durée d'utilisation du mélange	1 h
Délai avant remise en service piéton	24 h

- Appliquer comme un béton traditionnel.
- Épaisseur d'application : 35 mm par passe minimum.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.