



ASPECT MAT MINÉRAL

- ✓ À base de résine organo-siloxane
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Finitions des systèmes d'ITE minces VPI

Consommation

- CRÉPILANE T ©VPI : 2 à 2,5 kg/m²
- CRÉPILANE TM ©VPI : 2,5 à 3 kg/m²

Teintes

680 teintes

Conservation

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement

Seau de 25 kg

Approvisionnement

Pour obtenir une bonne homogénéité de teinte, il est recommandé d'utiliser sur une même façade uniquement des produits présentant le même n° de lot, la teinte de l'enduit pouvant varier selon les fabrications.



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte granuleuse teintée

Composition : dispersion aqueuse de polymères, résine siloxane, charges minérales, adjuvants

Densité : 1,8

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence sur béton et enduit	> 1 MPa
Norme NF P 84-403	Classe D3
Norme NF T 36-005	Famille II Classe 1b
Norme NF EN 1062-1	E5 V2 W2 A0

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Décoration des façades de tous types de bâtiments.

Finitions

- **CRÉPILANE T** ©VPI : "taloché"
- **CRÉPILANE TM** ©VPI : "taloché moyen"

Supports admis

- Béton banché.
- Enduit bâtard ou à base de ciment.
- Ragréage mural.
- **RHÉAMIX MONO** ©VPI (systèmes d'ITE **RHÉATHERM 600** ©VPI, **RHÉATHERM 600 LR** ©VPI et **RHÉATHERM 600 MOB** ©VPI).
- **RHÉAPÂTE PE** ©VPI (système d'ITE **RHÉA 400** ©VPI).

Supports exclus

- Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol.
- Surfaces métalliques.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

Norme NF P 74-202 / DTU 59.2.

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le support doit être plan. Si nécessaire, le ragréer avec le ragréage mural **BÉTOMUR** ©VPI ou **PELLIPLAST** ©VPI (voir fiches techniques).
- **Surfaces importantes :**
Réaliser un appareillage de joints avec du papier adhésif, qui sera retiré avant la formation de peau de l'enduit.

Préparation du produit

Brasser **CRÉPILANE** ©VPI à fond de seau.
CRÉPILANE ©VPI peut être dilué avec 1 à 2% d'eau.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Temps de séchage	3 à 4 h
Délai avant durcissement final	2 à 3 semaines

- **Finition "taloché" et "taloché moyen" (CRÉPILANE T et TM ©VPI) :**
Appliquer uniformément **CRÉPILANE** ©VPI à la taloche inox ou plastique en le tirant à l'épaisseur du grain.
Taloche en appliquant un mouvement circulaire, de manière à bien uniformiser et refermer la surface.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.