


## CIMENT PROMPT



**Scellement et calage durables**

**Réparation et rebouchage**

**Utilisable en milieu humide**

Crédit photo : ©BigMat



QUALITÉ  
PRO



### Ciment pour la réalisation de travaux de maçonnerie rapide et de réparation, scellement et calage

#### DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Travaux de décoration et de restauration de façades. Colmatage et travaux immergés.

#### SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

#### MODE D'EMPLOI :

- Mélanger à sec 2 volumes de CIMENT PROMPT pour 2 volumes de sable.
- Gâcher ce mélange avec : 1,6 à 2,4 L d'eau par sac de 5 kg.
- Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.
- Ne jamais rebattre après le début de prise.
- Pour le colmatage, gâcher CIMENT PROMPT pur avec de l'eau propre et bourrer le mélange dans la cavité.
- Mise en œuvre à +20°C.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer CIMENT PROMPT à l'aide d'une truelle sur le support.

#### RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



CE

**PRÉSENTATION :** Couleur Gris.

**TEMPS D'UTILISATION :** 2 minutes

**MATÉRIEL :** Truelle.

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Eau.

**CONDITIONNEMENT :** 5 kg.

Code gaBi : Ciment prompt BIGMAT 5 kg : 3793

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)