



MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ

Code article : 170203

GRIS



RÉPARATION Classe R2

Sac de 5 kg



LES + PRODUITS

- Réparation des éclats sur béton
- Rebouchage de trous et fissures
- Reprises d'angles
- Fibré pour limiter la microfissuration de retrait



SECURITE

- Porter des gants imperméables, des lunettes de sécurité, et des vêtements de protection couvrants.



COMPOSITION

Aspect : poudre gris clair

Composé de ciments, charges minérales, adjuvants spécifiques, fibres.

Les informations relatives aux dangers du produit sont disponibles dans la Fiche de Données Sécurité (FDS), accessible sur : www.quickfds.com

DOMAINE D'APPLICATION

Plafond, sol et mur, intérieur et extérieur.

Reprise ponctuelle ou généralisée :

- façade de bâtiment,
- éléments préfabriqués béton...

Épaufrures, éclat de béton, rebouchage, reprofilage...

Nez de balcon, nez de marche, bordure, acrotère, corniche, forme de pente...



BigMat



MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ

RÉPARATION

GRIS



SUPPORTS ADMIS

- Béton banché
- Enduit ciment
- Maçonneries de blocs de béton, de briques pleines..

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Eliminer toute poussière à l'aide d'un aspirateur.

Ils doivent être humidifiés la veille de l'application. Le support est humidifié en profondeur mais non ruisselant en surface. Dégarnir les aciers corrodés, les brosser à blanc à la brosse métallique.

CONSOMMATION

20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur.

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.

Dans un récipient contenant 0,7 litre d'eau propre, verser un sac de 5 kg de Mortier de Réparation Fibré BigMat.

Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.

Le malaxage doit être maintenu pendant un temps minimum de 3 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Appliquer à la truelle comme un mortier traditionnel à raison de 2 à 10 mm par passe sans coffrage.

Si deux couches sont nécessaires, laisser la 1ère rugueuse et appliquer la 2ème passe après 8 h.

Réaliser la finition à la taloche plastique, polystyrène ou éponge.

Protéger le mortier frais du gel, du vent et du soleil pendant sa prise.

La durée d'utilisation du mélange est de 1 h 30.

Fin de prise : 4 h

Délai entre passes : 8 h

Les délais indiqués correspondent à une température de + 20°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

CONSERVATION & STOCKAGE

Le sac peut se conserver 12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert, sans contact avec le sol, stocké à l'abri de l'humidité et dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

MENTIONS LEGALES

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que BigMat a acquises à ce jour de ses produits, lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux DTU Avis Techniques, et règles de l'art. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. BigMat se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 01 53 32 80 30 ou par email à l'adresse suivante : accueil@bigmat.fr.

BIGMAT France
14, Boulevard Montmartre
75009 Paris
www.bigmat.fr

BigMat

