

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



TEKNAPRIM UNIVERSEL



Séchage rapide
Tous types de sols chauffants
Neuf et rénovation

UTILISATION

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage sur tous supports en intérieur et extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Si un produit de cure a été utilisé, l'application n'est admise qu'après son élimination préalable par ponçage, grenailage ou sablage. Décaper soigneusement toutes les taches.

Ne pas appliquer le primaire sur support chaud, en plein soleil, ni s'il y a risque de gel.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

PREPARATION & CONSOMMATION DU PRODUIT

Bien agiter le seau pour homogénéiser la solution. Sur chape anhydrite, diluer TEKNAPRIM UNIVERSEL avec 20 % d'eau.

Consommation : 50 à 150 g/m² selon la porosité du support.

MISE EN ŒUVRE (à +20°C)

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +30°C.

Appliquer TEKNAPRIM UNIVERSEL à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support. Eviter les surcharges. Attendre le séchage complet avant de poursuivre les travaux (45 minutes à +20°C).

Délai minimum avant recouvrement : 45 minutes

Délai maximum avant recouvrement : 24 heures

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais.

CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

