



## SPÉCIAL NEUF

- ✓ **Formats Usuels**
- ✓ **Porosité > 0,5 %**
- ✓ **Carreaux jusqu'à 2200 cm<sup>2</sup>**

### Consommation

Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
Double encollage : 6 à 7 kg/m<sup>2</sup>

### Teintes

Gris : V 210  
Blanc : V 211


### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

### Conditionnement

**Sac de 25 kg**

C1T



## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect** : poudre grise ou blanche

**Composition** : ciments spéciaux, sables sélectionnés, adjuvants spécifiques

### PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence initiale	≥ 0,5 MPa
Adhérence après action de l'eau	≥ 0,5 MPa
Adhérence après action de la chaleur	≥ 0,5 MPa
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 0,5 MPa
Stabilité thermique	-30°C à +80°C
Réaction au feu	Classe E


## DOMAINE D'EMPLOI

### Destination

- Collage de carreaux céramique et de pierres de porosité > 0,5 % et jusqu'à 2200 cm<sup>2</sup>, en sol et mur intérieur, sur supports neufs.

### Supports admis

	Mur intérieur faiblement humide - locaux classés EA ou EB	
		Carreaux en cm <sup>2</sup>
Collage en mur	Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200
	Carreau de brique ou de béton cellulaire monté au plâtre	2200
	Plaque de plâtre cartonné	1200
	Carreau de brique monté au ciment	1200
	Bloc de béton cellulaire monté au ciment	1200
	Mur intérieur humide - locaux classés EB+ privatif	
	Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200
	Bloc de béton cellulaire monté au ciment	1200
	Mur intérieur humide - locaux classés EB+ collectif	
	Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200
Mur intérieur humide - locaux classés EC		
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	1200	
Collage en sol	Sol intérieur	
	Dallage sur terre-plein, mortier d'égalisation des sols P3	2200
	Dalle ou chape adhérente	2200
	Chape flottante ou désolidarisée	2200
Piscine et bassin privatifs		
Chape et enduit ciment	600	

 Sur primaire PRIMA UNIVERSEL ©VPI

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm<sup>2</sup>.

Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux règles de l'art, CPT ou DTU pour la France.

### Supports exclus

- Chape anhydrite (sulfate de calcium).
- Chape sèche.
- Plancher bois.
- Plancher intermédiaire non recouvert d'une dalle ou chape flottante.
- Béton (en mur).

### Usages exclus

- Sol extérieur.
- Façade.
- Sol chauffant.
- Sol à trafic intense.
- Collage de carreaux ou de pierres de faible porosité.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

- DTU 52.2 et CPT en vigueur
- Marquage CE

### Conditions d'application

Température d'application : +5°C à +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

### Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
  - Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
  - Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.
  - Décaper soigneusement toutes les taches.
  - Le support doit être plan. Le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels jusqu'à 10 mm.
- Attendre le lendemain avant de débiter les opérations de collage.

### Préparation du produit

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Taux de gâchage : **5,75 à 6,25 L** d'eau par sac de 25 kg.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
- Laisser reposer 5 min.

### Application

#### DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Durée d'utilisation du mélange	3 h
Temps ouvert	20 min
Délai d'ajustabilité	20 min
Délai avant jointoiment à base de ciment	24 h
Délai avant jointoiment époxy	3 jours
Délai de remise en service (après collage) :	
Pédestre ou circulation légère	24 h
Normal en local P2 ou P3	48 h
Délai avant immersion	7 à 10 jours

- Étaler la colle sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
- Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
- Procéder par double encollage en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée dans les cas suivants :

Support	Format des carreaux
Sol intérieur	> 1100 cm <sup>2</sup>
Mur intérieur	> 500 cm <sup>2</sup>
Piscine	> 100 cm <sup>2</sup>

- Ménager un vide périphérique autour de toutes les zones carrelées. Le lendemain le remplir avec un mastic élastomère.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.