


BÉTON PRÊT À L'EMPLOI



Monocomposant

Travaux courants de maçonnerie

Application manuelle

Crédit photo : ©BigMat



QUALITÉ
PRO



Béton pour fondations légères

DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour semelles filantes, dallages, scellements de structures, linteaux et appuis de fenêtres.

SUPPORTS :

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Ils doivent être humidifiés avant l'application.

MODE D'EMPLOI :

- Gâcher un sac de 35 kg de BÉTON PRÊT À L'EMPLOI avec 3,5 L d'eau.
- Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer BÉTON PRÊT À L'EMPLOI comme un béton traditionnel sur une épaisseur de 25 mm par passe.

RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais.

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



PRÉSENTATION : couleur gris.

CONSOMMATION : 20 kg/m² par cm d'épaisseur.

RÉSISTANCE : Supérieure à 30 MPa.

TEMPS D'UTILISATION : 1 heure

DÉLAI AVANT CIRCULATION : 24 heures

MATÉRIEL : Truelle.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 25 kg.

Code gaBi : Béton prêt à l'emploi BIGMAT 25 kg : 2920206

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr