



MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

Code article : 303550

GRIS

CE



Sac de 25 kg

MORTIER TRADITIONNEL



LES + PRODUITS

- Neuf ou rénovation, intérieur/extérieur
- Multi-usages : parpaings, briques, briques de parement
- Réalisation de chapes à sollicitations modérées
- Réalisation de corps d'enduits, rebouchage
- Scellement de poteaux
- Conforme au DTU 20.1, 26.1 et 26.2



SECURITE

- Porter des gants imperméables, des lunettes de sécurité, et des vêtements de protection couvrants.



COMPOSITION

Aspect : poudre grise

Composé de ciments, sables sélectionnés et adjuvants spécifiques.

Les informations relatives aux dangers du produit sont disponibles dans la Fiche de Données Sécurité (FDS), accessible sur : www.quickfds.com

DOMAINE D'APPLICATION



- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Montages de blocs de béton et pierres conformes au DTU 20.1
- Réalisation de chapes minces à sollicitations modérées conformes au DTU 26.2
- Réalisation de corps d'enduits traditionnels conformes au DTU 26.1
- Scellement de poteaux réparations et travaux de maçonnerie courants.

BigMat



MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

GRIS

MORTIER TRADITIONNEL



SUPPORTS COMPATIBLES

- Béton
- Blocs de béton creux ou pleins
- Briques pleines
- Briques de parement
- Enduits à base de ciment

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Eliminer toute poussière à l'aide d'un aspirateur dans le cas d'une utilisation en sol. Les supports doivent être humidifiés avant application et repiqués si nécessaire.

CONSOMMATION

20 à 22 kg/m² par cm d'épaisseur.
1 sac de 25 kg = 12 litres de mortier

CARACTERISTIQUES :

- Granulométrie : 4 mm maximum
- Résistance à la compression à 28 jours : 20 Mpa (*)

* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application. La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.

Dans un récipient contenant 3 à 3,5 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de Mortier Prêt à l'Emploi BigMat. Mélanger jusqu'à obtenir un mortier homogène et onctueux.

Appliquer le Mortier Prêt à l'Emploi BigMat à la truelle comme un mortier traditionnel sur une épaisseur de 12 à 25 mm par passe.

La durée d'utilisation du mélange est de 1 heure.

Les délais indiqués correspondent à une température de + 20°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

CONSERVATION & STOCKAGE

Le sac peut se conserver 12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert, sans contact avec le sol, stocké à l'abri de l'humidité et dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

MENTIONS LEGALES

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que BigMat a acquises à ce jour de ses produits, lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux DTU Avis Techniques, et règles de l'art. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. BigMat se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 01 53 32 80 30 ou par email à l'adresse suivante : accueil@bigmat.fr.

BIGMAT France
14, Boulevard Montmartre
75009 Paris
www.bigmat.fr

BigMat

