

Fiches techniques

Couverture



Périgord Bastide

Site de fabrication: Montpon-Ménéstérol

Référence:

1PGB_MP_2016-07-26

Caractéristiques de la tuile

Pureau	longitudinal (cm)	10 / 9,5 / 9
	latéral (cm)	18
Dimensions hors tout	longueur (cm)	27
	largeur (cm)	18
Imperméabilité	Conforme au niveau 1	
Durabilité / Résistance au gel-dégel	Conforme au niveau 1 (150 cycles)	
Masse	1,60 kg	
Nombre de tuiles au m²	56/58/62	

Conforme à la norme EN 1304



www.terreal.com/fr/marquage-ce



Spécifications et Exigences

Spécifications		Méthodes d'essai	Exigences
Caractéristiques de structure		NF EN 1304 et Référentiel NF063	Conforme
Caractéristiques géométriques	Tolérances dimensionnelles sur la valeur moyenne de la longueur	NF EN 1024	≥ 270
	Tolérances dimensionnelles sur la valeur moyenne de la largeur		± 2 %
	Régularité de forme		≤ 1,5%
	Rectitude longitudinale		≤ 1,5%
Imperméabilité (cm ³ /cm ² /jour)		Référentiel NF063 (méthode alternative)	valeur individuelle ≤ 0,6 valeur moyenne ≤ 0,5
Résistance à la rupture par flexion		NF EN 538	valeur individuelle ≥ 600 N
Résistance au gel	Méthode Européenne	NF EN 539-2	Conforme au niveau 1 (150 cycles)
Réaction au feu		-	Classe A1
Performance vis-à-vis d'un feu extérieur		-	Considéré comme satisfaisant