

ADJUVANTATION

■ FIBRES POLYPROPYLÈNES FIBRILLÉES


LES + PRODUIT

- ▶ Limitent les fissures de retrait plastique
- ▶ Pour mortiers, chapes et corps d'enduits
- ▶ Augmentent la résistance aux chocs

CONSUMMATION

- ▶ 1 sachet de 100 g pour un sac de 35 kg de ciment

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 14889-2
- ▶ Évaluation technique de produits et matériaux N° ETPM-18/0054 du 20 septembre 2018

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sachet de 100 g en carton de 20 sachets

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mai 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

360 LANKOFIBRES FIBRILLÉES



DESCRIPTION

- Fibres polypropylène fibrillées, composées de fibrilles liées en polypropylène vierge, destinées à être incorporées aux bétons, chapes, mortiers, enduits.
- Peuvent se substituer, selon le dosage, au treillis anti-fissurations.

DOMAINES D'APPLICATION

- Mortiers
- Chapes
- Corps d'enduits

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériaux** : 100 % polypropylène vierge
- **Type** : fibrillées microfibrilles
- **Épaisseur** : env. 38 µm x env. 220 µm par fibrille
- **Longueur** : 10 mm
- **Résistance à la traction** : > 370 N/mm² (4,1 cN/dTex)
- **Masse Linéique** : 76,1 dTex
- **Densité** : 0,91
- **Bonne résistance à la corrosion**
- **Module d'élasticité** : 4 GPa

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Introduire progressivement le produit et mélanger soigneusement à sec pendant 2 à 3 min avec le ciment et les agrégats.
- Remalaxer 2 à 3 min après introduction de l'eau de gâchage.
- Possibilité d'améliorer l'ouvrabilité des mortiers et bétons par adjuvantation avec **314 LANKOFLUID**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas incorporer les fibres dans l'eau de gâchage.
- **360 LANKOFIBRES FIBRILLÉES** ne constituent pas un renforcement structurel et ne sont pas destinées à remplacer les armatures des bétons armés.
- Ouvrages réalisés conformément aux règles professionnelles (DTU, normes...).
- Protection des surfaces à l'air libre de la dessiccation par produit de cure (**742 LANKOCURING**) ou par humidification.
- Manipulation sans danger.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.