



LES + PRODUIT

- ▶ Lissage très facile, se nettoie à l'eau
- ▶ Adhère sur support humide
- ▶ Très faible en odeur
- ▶ Joint traité contre les moisissures*
- ▶ Idéal en joints périphériques

CONSUMMATION

- ▶ Joint de 5 mm : 12 m env. pour une cartouche

CONDITIONNEMENT

- ▶ Cartouche plastique de 300 ml

CONSERVATION

- ▶ **18 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 €/min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

626 SILICONE CARRELEUR

**DESCRIPTION**

- Mastic monocomposant en phase aqueuse.
- Sèche par simple évaporation de l'eau puis réticule.
- Bonne performance d'allongement et de reprise élastique.
- Contient un produit biocide pour la protection du film sec : thiabendazole.
- Excellente résistance aux moisissures (EN 15651-3)

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux courants dans le domaine du carrelage, du sanitaire et de la plomberie
- Joints périphériques
- Calfeutrement de fissures
- Intérieur/extérieur

Ne doit pas être utilisé

- Pour la fabrication d'aquariums
- Pour des applications avec contacts alimentaires
- Pour des joints de sol soumis à de fortes abrasions
- Sur des appareils sanitaires de type acrylique et des matériaux qui peuvent exsuder certains composants au cours du temps (Nitril, caoutchouc, EPDM...)
- En cas de stagnation d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : blanc, gris, gris moyen, noir et beige
- **Aspect** :
 - avant réticulation : pâteux
 - après réticulation : masse élastique
- **Densité** : 1,35
- **Dureté Shore** : 20 env.
- **Caractéristiques d'utilisation**
- **Temps de formation de peau** : 30 min env.
- **Temps de séchage** : cordon de 5 mm en 72 h
- **Perte de volume après séchage** : 19 % env.

- **Allongement à la rupture** : 400 % env.
- **Reprise élastique** : environ 80 %
- **Température d'application** : + 5°C à + 40°C
- **Température de service** : - 50°C à + 120°C

MISE EN ŒUVRE**■ PRÉPARATION DES SUPPORTS**

- Les surfaces d'application doivent être propres, exemptes de poussières, de graisse, et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du mastic...
- Si nécessaire, mettre en place un fond de joint pour obtenir un cordon de mastic dont l'épaisseur est d'environ 1/2 de la largeur du joint à réaliser.
- **SILICONE CARRELEUR** peut s'utiliser sur support humide.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Le mastic doit être appliqué en veillant à un remplissage complet du joint. Le lissage assure un bon contact entre le mastic et les plans de collage : il doit être effectué avant la formation de peau superficielle, à l'aide d'un outil humidifié (spatule, éponge...).
- Les débordements de mastics frais ainsi que les outils se nettoient à l'eau.
- Le mastic réticulé s'élimine par grattage (lame de rasoir par exemple).
- Ne peut pas être peint.

* Contient un produit biocide pour la protection du film sec : thiabendazole.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à + 5°C.
- Ne peut pas être peint
- Devant la multiplicité des matériaux, des tests préalables sont à effectuer (marbre, pierre, granit).
- Ne pas utiliser en produit de collage.
- Il est conseillé de laisser sécher le mastic plusieurs heures (3 h minimum) après la confection du joint avant de le soumettre à des projections d'eau.
- Ne doit pas être utilisé lorsque des températures inférieures à 0°C sont prévues dans les 24 heures qui suivent l'application.
- Appliquer le mélange uniquement dans une zone bien ventilée. Si la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire (masque à cartouche de type ABEK).
- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2 et des lunettes de sécurité.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.