

- ENDUIT DÉDIÉ AUX FINITIONS DÉCORATIVES PAREX DÉCO DESIGN



1/3

LES + PRODUIT

- ▶ Enduit spécialement formulé pour réaliser les finitions décoratives PAREX DÉCO DESIGN
- ▶ Temps d'ouverture adapté et prise dans la masse
- ▶ Grande maniabilité
- ▶ Convient en parois enterrées

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg

CONSOMMATION

- ▶ 1,25 kg/m² par mm d'épaisseur

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF DTU 26.1
- ▶ EN 998-1

PAREX DÉCO DESIGN



OC CSIII Wc2



DESCRIPTION

- Enduit monocouche semi-allégé d'imperméabilisation et de décoration.
- Spécialement formulé pour réaliser les finitions décoratives PAREX DÉCO DESIGN des parois verticales extérieures et intérieures.
- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN a un temps d'ouverture adapté pour une bonne réalisation des différentes finitions à l'aide des outils adaptés.

DOMAINE D'APPLICATION

- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN est réservé aux professionnels formés par PAREXLANKO et s'utilise exclusivement avec les outils PAREX DÉCO (consulter le Catalogue des outils PAREX DÉCO DESIGN sur notre site internet) et les matériaux associés : SABLE FIN PAREX DÉCO, SABLE BEIGE PAREX DÉCO, COLORANTS et PATINE PAREX DÉCO.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de classes Rt2, Rt3 conformes au NF DTU 20.1
- Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
- Corps d'enduit et sous-enduit classés CSIII minimum conformes au NF DTU 26.1

LIMITES D'EMPLOI

- Ce produit ne peut être utilisé sur :
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

NUANCIER DES TEINTES

- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN est disponible dans 24 teintes avec un minimum de commande de 24 sacs : G00, G20, G30, G50, G60*, G71, G84*, G101, G95*, G16, B10, B14, B68*, O30, O84, O138*, T30, R122, R64, T10, T60, T153, T164, V42.
- Hors des 24 teintes : minimum de commande 3 palettes. Nous consulter pour le choix des teintes.

* teintes > 0,7 de coefficient d'absorption du rayonnement solaire - à utiliser uniquement en finition décorative.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liants hydrauliques, chaux aérienne, sables, charges légères, pigments minéraux et

adjuvants spécifiques

- **Granulométrie** : 0-1,6 mm

PERFORMANCES

- **Type** : OC2
- **Résistance à la compression** : CS III
- **Absorption d'eau par capillarité** : Wc2
- **Réaction au feu** : A1
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : $\mu \leq 20^{**}$
- **Valeur Sd** $\leq 0,20$ m (pour une épaisseur de 10 mm)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du NF DTU 26.1
- Humidifier avant l'application.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min

■ MATÉRIEL

Machine à projeter

- Pression pompe : 10 - 12 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

FINITIONS

- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN permet de réaliser des finitions contemporaines : EPICEA, ANTIK, ROC, FROISSÉ, ZESTE, DUNE, LITHO et des finitions PIERRES TRADITIONNELLES.
- L'enduit est structuré manuellement à l'aide des outils PAREX DÉCO, la finition pourra donc varier en fonction des conditions d'application et de la main de l'applicateur.
- Il peut également s'utiliser en tant qu'enduit monocouche en finition grattée

PAREX DÉCO DESIGN

2/3

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- **12 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. Fabricant

■ ÉPAISSEUR D'APPLICATION DE L'ENDUIT PAREX DÉCO DESIGN

Cas des finitions contemporaines

	Imperméabilisation		Décoration	
	Joint fins (outil RJBOIS)	Joint creux (outil KJFP)	Joint fins (outil RJBOIS)	Joint creux (outil KJFP)
Application de l'enduit	2 passes l'épaisseur de 2 nd e passe est inférieure à la 1 ^{ère} passe		1 passe l'épaisseur sera inférieure à celle du corps d'enduit ou du sous-enduit	
Épaisseur d'application	Environ 15 mm afin d'obtenir impérativement 10 mm minimum en fond de joint	Environ 20 mm afin d'obtenir impérativement 10 mm minimum en fond de joint	Environ 10 mm afin d'obtenir impérativement 5 mm minimum en fond de joint	Environ 15 mm afin d'obtenir impérativement 5 mm minimum en fond de joint
Épaisseur maximale	25 mm y compris en modénatures		15 mm y compris en modénatures	

■ STRUCTURATION DE L'ENDUIT

Se reporter aux documents de formation PAREX DÉCO pour la mise en œuvre.

Cas général

- Il est recommandé de préparer un plan d'exécution validé par le maître d'ouvrage avant la réalisation du chantier et ce afin de définir les finitions et le calepinage de joints ou l'appareillage des pierres traditionnelles.
- Projeter et lisser l'enduit PAREX DÉCO DESIGN en respectant les épaisseurs précitées.
- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN est structuré à l'aide des rouleaux PAREX DÉCO après projection du SABLE FIN PAREX DÉCO.
- Les joints sont réalisés avec les outils JOINTS FINS (RJBOIS) ou les outils JOINTS CREUX (KJFP).

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

- Selon les finitions réalisées, l'enduit PAREX DÉCO DESIGN s'utilise avec SABLE FIN PAREX DÉCO, SABLE BEIGE PAREX DÉCO, COLORANTS PATINE PAREX DÉCO.

Matériaux à utiliser selon les finitions

Matériaux	Finitions		
	EPICEA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE LITHO - FROISSÉ - ZESTE	PIERRES TRADITIONNELLES
ENDUIT PAREX DÉCO DESIGN	■	■	■
SABLE FIN PAREX DÉCO	■	■	■
SABLE BEIGE PAREX DÉCO			■
COLORANTS PATINE PAREX DÉCO			■

Cas de la finition PIERRES TRADITIONNELLES

- L'utilisation des pochoirs PAREX DÉCO et du SABLE BEIGE PAREX DÉCO après dressage et lissage de l'enduit permettent de marquer les joints et reproduire ainsi un appareillage de pierres plus réaliste.
- L'application d'une patine composée des COLORANTS PATINE PAREX DÉCO mélangée à SILICANE FOND est possible A FRESCO ou A SECCO pour reproduire la nuance régionale des pierres.

CONSUMMATION

- 1,25 kg/m² par mm d'épaisseur

PAREX DÉCO DESIGN

3/3



SABLE FIN PAREX DÉCO

DESCRIPTION

- Sable de teinte très claire
- Granulométrie > 450 µ

DOMAINE D'EMPLOI

- SABLE FIN PAREX DÉCO se projette sur l'enduit PAREX DÉCO DESIGN avant le passage des rouleaux PAREX DÉCO.

MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur le compresseur de la machine pour projeter SABLE FIN PAREX DÉCO.
- Il est recommandé de porter des Equipements de Protection Individuelle adaptés lors de la projection du sable (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Éviter de respirer les poussières.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 kg

PALETTISATION

- 60 seaux par palette

CONSUMMATION

- Environ 50 m² pour un seau de 5 kg
- Risques de surconsommation lors des premiers chantiers.

SABLE BEIGE PAREX DÉCO

DESCRIPTION

- Sable de teinte beige
- Granulométrie : 0/4 - 0/8

DOMAINE D'EMPLOI

- SABLE BEIGE PAREX DÉCO se projette sur les pochoirs PAREX DÉCO pour marquer les joints et reproduire l'appareillage de pierres.

MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur le compresseur de la machine à enduire pour projeter SABLE BEIGE PAREX DÉCO.
- Il est recommandé de porter des Equipements de Protection Individuelle adaptés lors de la projection du sable (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Éviter de respirer les poussières.

CONDITIONNEMENT :

- Sac de 25 kg

PALETTISATION :

- 40 sacs par palette

CONSUMMATION

- Environ 200 m² pour un sac de 25 kg
- Risques de surconsommation lors des premiers chantiers.

COLORANTS PAREX DÉCO

DESCRIPTION

- Colorants liquides en phase aqueuse

DOMAINE D'EMPLOI

- COLORANTS PATINES PAREX DÉCO destinés à la réalisation de patines sur l'enduit PAREX DÉCO DESIGN.

MISE EN ŒUVRE

- Les colorants sont à diluer dans SILICANE FOND.
- Il est recommandé de porter des Equipements de Protection Individuelle adaptés (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Utiliser un pistolet à peinture branché sur le compresseur de la machine à enduire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

- Seau d'1,75 kg comprenant 5 pots de colorants : Jaune (300 g), Rouge (350 g), Noir (300 g), Vert (300 g), Bleu (250 g)

PALETTISATION

- 28 seaux par palette

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'emploi et la mise en œuvre de PAREX DÉCO DESIGN relèvent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente Fiche Technique.
- Avant application, humidifier le support.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
- Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particulières (protection, humidification, ...).
- En fonction des conditions d'application, la finition PAREX DÉCO DESIGN peut présenter des variations d'aspect (état de surface, nuance de teinte) sans conséquences sur sa durabilité.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.