



LES + PRODUIT

- ▶ Retarde le début de prise des enduits monocouches
- ▶ Prolonge le temps de maniabilité des enduits monocouches
- ▶ Sans chlore

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres
- ▶ Palette de 28 bidons de 20 litres

CONSERVATION

- ▶ **24 mois**
- à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2021

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

TARDEX PLUS



DESCRIPTION

- **TARDEX PLUS** est un adjuvant modifiant la réaction d'hydratation du ciment.
- Il est destiné à prolonger le temps de maniabilité des enduits monocouches à base de ciment sans allonger l'intervalle de temps entre le début et la fin de prise.

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduits monocouches de la gamme **PAREXLANKO** nécessitant une maniabilité et un temps avant grattage prolongés
- Enduits monocouches à base de ciment nécessitant des durées de maniabilité prolongées

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : jaune clair
- **Densité** : 1,05 ± 0,01
- **pH** : 6,5 ± 1
- **Point de congélation** : - 5°C environ
- **Teneur en ions Cl⁻** : ≤ 0,1 %
- **Na₂O équivalent** : ≤ 9 %
- **TARDEX PLUS** est totalement miscible dans l'eau.

MISE EN ŒUVRE

- **Ordre d'introduction du TARDEX PLUS** : il doit être obligatoirement incorporé dans l'eau de gâchage suivi de l'introduction de la poudre du **MONOCOUCHE** (eau de gâchage + **TARDEX PLUS** + poudre du **MONOCOUCHE**)
- Pour les enduits d'un même chantier, son dosage doit être constant afin d'éviter tout risque de nuançage et répété sur toutes les façades.
- **Attention** : l'ajout de **TARDEX PLUS** peut légèrement modifier la teinte de l'enduit en la fonçant.

CONSUMMATION

- **Pour enduits monocouches de la gamme PAREXLANKO**
- de 0,3 à 0,7 litre par gâchée de 6 sacs de 25 kg (150 kg), le dosage optimal étant de l'ordre de 0,5 litre par gâchée de 6 sacs de 25 kg.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 20°C et + 35°C.
- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés, une fois dégelé lentement et homogénéisé par agitation.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité contre les projections de liquide et des vêtements de protection couvrant.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.