



Parefeuille Provence

Pierre de travertin

Formats- Size - Formato (cm)	40*60 - 60,3*60,3	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores	
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla. Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur		
Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.		
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
	U3SP3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 40*60 - 60,3*60,3 : 10 mm
Caractéristiques	Norme	Prestations déclarées
Characteristics	Norms	Requirements
Características	Norma	Prestaciones declaradas
Absorption d'eau%	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Water absorption %		
Absorcion % de agua		
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm²
Flexural strength		
Résistencia a la flexion		
Résistance à l'usure	EN ISO 10545-7	PEI 5
Abrasion resistance (glazed)		
Resistencia al desgaste		
Résistance à la rayure	Echelle de Mohs	6
Scratch resistance		
Resistencia al rayado		
Résistance au choc	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
50g Steel ball shock resistance		
Resistencia al choque		
Résistance au choc thermique	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Thermal shock resistance		
Resistencia al choque térmico		
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Frost resistance		
Resistencia a la helada		
Résistance chimique	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance
Chimical resistance		
Resistencia química		



Parefeuille Provence

Pierre de travertin

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		201GP

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

août-24