



Le rouleau isolant invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

ISOFAÇADE NOIR 35R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre noir



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Bonne tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- Confort thermique en hiver comme en été

TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1

Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Certificat Acermi	03/018/324
Numéro de la DoP	0001-16

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
83066	75,00	2,1	0,6	10,5	2,00	24	12,00	151,20	B
83065	100,00	2,85	0,6	8	2,00	24	12,00	115,20	B
83064	120,00	3,4	0,6	6,5	2,00	24	12,00	93,60	B
83106	140,00	4	0,6	5,5	2,00	24	12,00	79,20	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

Info-tri du produit

