



L'isolant en laine de roche pour l'isolation par l'extérieur

LUROCHE

Panneau rigide en laine de roche



Bénéfices

PANNEAU HAUTE RÉSISTANCE

- Forte résistance mécanique
- Excellente résistance à la compression
- Réaction au feu : un isolant incombustible classé A1

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

- Absence de ponts thermiques grâce à la continuité de l'isolant
- La double couche permet d'atteindre de meilleures performances thermiques
- Performances acoustiques garanties

Solutions

Sarking en laine de roche

Description

Conductivité Thermique	0,036 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T5
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	20,0

Résistance à la compression (Cs(10))	20 kPa
Certificat Acermi	13/018/822
Numéro de la DoP	0001-40

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
66140	80,00	2,2	0,6	1,2	4,00	56	14,00	40,32	A
12152	105,00	2,9	0,6	1,2	3,00	42	14,00	30,24	B
65942	145,00	4	0,6	1,2	2,00	32	16,00	23,04	A
12153	160,00	4,4	0,6	1,2	2,00	28	14,00	20,16	B
65943	180,00	5	0,6	1,2		24		17,28	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Info-tri du produit

