



L'isolant haute performance avec voile noir pour une finition esthétique pour les bardages ajourés ou translucides

ISOFAÇADE VOILE NOIR 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre noir



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile
- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Description

Conductivité Thermique	0,032 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1

Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	08/018/544
Numéro de la DoP	0001-14

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
13824		3,1	0,6	4	2,00	48	24,00	115,20	C
13822		3,75	0,6	3,3	2,00	48	24,00	95,04	B
13825		4,35	0,6	2,8	2,00	48	24,00	80,64	B
13826		5	0,6	2,5	2,00	48	24,00	72,00	B
13827		5,6	0,6	2,2	2,00	48	24,00	63,36	C
13828		6,25	0,6	2	2,00	48	24,00	57,60	C

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

