

PAREMENT MURAL MUROK ATLAS



Couleur	Référence Plaque			Référence Angle		
Blanc	DRPKGATL55			DRPKGATL551		
Dimensions	Plaquettes			Angles		Tolérances
Longueur (cm)	48	30	18	30+10	20+10	± 5 mm
Hauteur (cm)	12	12	12	12	12	± 5 mm
Épaisseur (cm)	~2	~2	~2	~2	~2	± 3 mm
Poids du parement par m ²	~ 43 kg			~ 48 kg		
Poids de la colle par m ²	~ 8 kg			~ 8 kg		
Emballage	Plaquettes			Angles		
Unité de conditionnement (UC)	Carton			Carton		
Poids de l'UC	20 kg			12 kg		
Surface ou longueur / UC	~ 0,46 m ²			~ 1 mL (0,25 m ²)		
Palettes	Euro palette			Euro palette		
Quantité / palette	48 cartons			24 cartons		
Poids palette pleine	980 kg			308 kg		
Caractéristiques techniques				Testées selon		
Résistance à la compression minimale	33 Mpa			EN 772-1		
Résistance à la flexion minimale	4 Mpa			EN 12372		
Absorption d'eau moyen	1 gr/m ² s			EN 13755		
Masse volumique	2040 kg/m ³			EN 772-13		
Résistance au gel après 28 cycles	Classe 0			EN 12371		
Émissions de COV				NF EN ISO 16000-3, NF ISO 16000-6, NF EN ISO 16000-9, NF EN ISO 16000-11		
Réaction au feu	Euroclasse A1			EN 771-3		
Utilisation						
Usage intérieur				Oui		
Usage extérieur				Oui		
Pose						
Se référer à la mise en œuvre Weser disponible sur weser.fr						
Au delà d'une hauteur d'un étage	Se référer au DTU 52.2					
Installation derrière une source de chaleur	Utiliser une colle résistante à la chaleur en respectant les préconisations de pose de l'appareil (distanciation des murs)					
Joint de fractionnement	Tous les 60m ²					



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les données ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues conformément aux normes européennes acceptées et sont soumises à des variations de fabrication normales. Elles ne peuvent être considérées comme des spécifications obligatoires. Toutes les informations produit précédemment publiées sont remplacées par les valeurs indiquées ici et deviennent donc invalides.