



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

CHAUX COLORÉE®

CHAUX FAIBLEMENT HYDRAULIQUE



GAMME RESTAURATION

CHAUX FAIBLEMENT HYDRAULIQUE

LES + PRODUIT

- TRÈS MANIABLE ET ONCTUEUSE
- PERMET L'USAGE DE SABLE LOCAL
- ASPECT D'UN ENDUIT TRADITIONNEL
- PASSAGE EN MACHINE FACILE

DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit de finition
- > Rejointoiment
- > Enduit sur chanvre

CONDITIONNEMENT

Sac de 30 kg
35 sacs par palette (palette de 1T050)

COMPOSITION

La Chaux Colorée® HL 2 est un mélange de chaux blanche de Saint-Astier®, de pigments et d'adjuvants spécifiques

CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.





REJOINTOIEMENT

PIERRES DURES, GALETS...

1 + 6 Sable 0/4

PIERRES SEMI TENDRES À TENDRES

1 + 8 Sable 0/4

BRIQUES DE PAREMENT

1 + 7 Sable 0/4

TRAVAUX D'ENDUITS (NF DTU 26.1)

APPLICATION MANUELLE ET POT DE PROJECTION*	GOBETIS		CORPS ENDUIT		FINITIONS	
	3 à 5 mm		10 à 20 mm		Grattée, broyée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	1 ou 1 + 7/8 Sable 0/4	TRADI 100® LC****®	1 ou 1 + 10/11 Sable 0/4	TRADI 100® LC****®	1	1
MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS	1 + 7/8 Sable 0/4	BATICHAUX®	1 ou 1 ou 1 + 9/10 Sable 0/4	TRADI 100® LC****® BATICHAUX®	+	+
	1 + 0,5 + 10/11 Sable 0/4	Ciment LC****®			6/7 Sable 0/2 ou 0/4	7/8 Sable 0/2
CONSUMMATION DE CHAUX	2,5 kg / m ² pour 5 mm		3,5 à 5 kg / m ² pour 10 mm		5 à 5,5 kg / m ² pour 10 mm	
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	2 jours		7 jours minimum			

*Pour l'application au pot de projection, il est possible de ne pas appliquer le gobetis et choisir le dosage le moins important en quantité de sable.

APPLICATION MÉCANIQUE (machine à projeter)	1 ^{re} COUCHE		FINITIONS	
	15 à 20 mm		Grattée, broyée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 à 7 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	1 ou 1 + 9/11 Sable 0/4	TRADI 100® LC****®	1 + 5/6 Sable 0/2 ou 0/4	1 + 7/8 Sable 0/2
MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS Rt2 et Rt3	1 ou 1 + 8/10 Sable 0/4	TRADIBLANC® ÉCOLIANT®		
CONSUMMATION DE CHAUX	5 à 6,5 kg / m ² pour 15 mm		5,5 à 6 kg / m ² pour 10 mm	
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	7 jours minimum			

**Pour les enduits sur briques collées Rt2 et Rt3, nous consulter. Pour les supports classés Rt1, voir la fiche produit TÉRÉCHAUX®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Pour la finition, consulter un technicien de Saint-Astier®.
- > Finition talochée et finie à l'éponge, d'une épaisseur maximum 5 mm. Pour la finition talochée éponge, ne pas utiliser de taloche en plastique.
- > Utilisation possible en finition grattée au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable sur un corps d'enduit en CHAUX TÉRÉCHAUX®.
- > **Quantité d'eau de gâchage** : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.
- > **Des Documents Techniques de Mise en Œuvre (DTMO)** sont disponibles sur : www.saint-astier.com.

CONDITIONS CLIMATIQUES

- > Entre 8° C et 30° C.
- > Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

ÉQUIVALENCE

1 Sac de CHAUX COLORÉE® 30 Kg = 4 Seaux de 10 litres

