

### BB13CE / BB82CE / BB12CE / BB15CE

**Composition : Polyéthylène basse densité –**

Fonction(s) :

**Conforme au DTU 13.3 & 20.1**

- Utilisation en sous dallage
- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

REFERENCES		VALEUR MOYENNE				U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		3		6		m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.5				m	+/-5%
CODE		BB13CE	BB82CE	BB12CE	BB15CE		
SURFACE		150	200	200	335	m <sup>2</sup>	+/-5%
DENSITE		0.92				g/cm <sup>3</sup>	/
EPAISSEUR		150				$\mu$	+/-15% ponctuelle +/- 10% moyenne
RESISTANCE A LA TRACTION	LONGITUDINAL	27				N/15mm	/
	TRANSVERSAL	31.9					
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	9.6				N	/
	TRANSVERSAL	12.5					
DART TEST		256				gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BB13CE BB82CE ET BB12CE : PALETTE DE 44 RLX</li> <li>• BB15CE : PALETTE DE 23 ROULEAUX</li> </ul>
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 X 120 CM</li> </ul>

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : [contact@balandsa.fr](mailto:contact@balandsa.fr)

Site : [www.balandsa.fr](http://www.balandsa.fr)

RD 813 – FAUGUEROLLES