

BB83CE / BB88CE / BB20CE

Composition : Polyéthylène basse densité

Fonction(s) :

Conforme au DTU 13.3 & 20.1

- Utilisation en sous dallage
- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

REFERENCES		VALEUR MOYENNE			U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		3	6		m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.5			m	+/-5%
CODE		BB83CE	BB88CE	BB20CE		
SURFACE		150	150	250	m ²	+/-5%
DENSITE		0.92			g/cm ³	/
EPAISSEUR		200			μ	+/-15% ponctuelle +/-10% en moyenne
RESISTANCE A LA TRACTION	LONGITUDINAL	41.7			N/15mm	/
	TRANSVERSAL	41.8				
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	13.1			N	/
	TRANSVERSAL	17.8				
DART TEST		274			gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • BB83CE ET BB88CE : PALETTE DE 44 RLX • BB20CE : PALETTE DE 23 ROULEAUX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> • 160 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES