

Composition : Polyéthylène basse densité radicalaire et linéaire

Fonction(s) :

- Etanchéité des cloisons

REFERENCES	VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE	260	mm	+/-5%
LONGUEUR	100	m	+/-5%
SURFACE	26	m ²	+/-5%
DENSITE	0.92	g/m ³	/
EPAISSEUR	150	μ	+/-15% en ponctuelle +/-5% en moyenne
CONTRAINTE A LA RUPTURE LONGITUDINAL	> 22	Mpa	/
CONTRAINTE A LA RUPTURE TRANSVERSAL	> 22	Mpa	/
ALLONGEMENT LONGITUDINAL	> 350	%	/
ALLONGEMENT TRANSVERSAL	> 350	%	/

CONDITIONNEMENT

6 ROULEAUX PAR CARTON

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES