

**Composition : Polyéthylène basse densité**

Fonction(s) :

- Etanchéité des cloisons Etanchéité des cloisons

REFERENCES	VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE	360	mm	+/-5%
LONGUEUR	100	m	+/-5%
SURFACE	36	m <sup>2</sup>	+/-5%
DENSITE	0.92	g/m <sup>3</sup>	/
EPAISSEUR	150	μ	+/-15% en ponctuelle +/-5% en moyenne
CONTRAINTE A LA RUPTURE LONGITUDINAL	> 22	MPa	/
CONTRAINTE A LA RUPTURE TRANSVERSAL	> 22	MPa	/
ALLONGEMENT LONGITUDINAL	> 350	%	/
ALLONGEMENT TRANSVERSAL	> 350	%	/

#### CONDITIONNEMENT

4 ROULEAUX PAR CARTON

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : [contact@balandsa.fr](mailto:contact@balandsa.fr)

Site : [www.balandsa.fr](http://www.balandsa.fr)

RD 813 – FAUGUEROLLES