

Composition : Film polyéthylène basse densité co extrudé

Fonction(s) :

Conforme au DTU 13.3 & 20.1

- Utilisation en sous dallage pour habitation et bâtiment industriel
- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

REFERENCES		VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		6	m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.50	m	/
LONGUEUR		25	m	+/-5%
SURFACE		150	m ²	+/-5%
DENSITE		0.92	g/cm ³	/
EPAISSEUR		160	μ	+/-15% en ponctuelle +/-10% en moyenne
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	SENS LONGITUDINAL	11.4	N	/
	SENS TRANSVERSAL	14.2		
RESISTANCE A LA TRACTION	SENS LONGITUDINAL	36.2	N/15mm	/
	SENS TRANSVERSAL	35.8		
DART TEST		238	gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	• PALETTE DE 44 ROULEAUX
DIMENSION	• 160 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES