

MOUSSE PERIPHERIQUE 5 mm 0.15 BM20JR

Composition : Composition : Film de mousse de polyéthylène expansé à faible densité non réticulé et cellule fermée en bobines

Fonction(s) :

- Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons

REFERENCES	VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE	0.15	m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE	0.15	m	+/-5%
LONGUEUR	50	m	+/-5%
SURFACE	7.5	m ²	/
EPAISSEUR	5	mm	+/-0.3
RESISTANCE A LA COMPRESSION A 10% A 25% A 50%	7.26 23.65 71.78	Kpa	+/- 5%
RESISTANCE A LA TRACTION SENS LONGITUDINAL	209.34	Kpa	+/- 5%
RESISTANCE A LA TRACTION SENS TRANSVERSAL	107.82	Kpa	+/- 5%
ALLONGEMENT A LA RUPTURE SENS LONGITUDINAL	72.90	%	+/- 5%
ALLONGEMENT A LA RUPTURE SENS TRANSVERSAL	42.16	%	+/- 5%
DENSITE	30	Kg/m ³	+/-5

CONDITIONNEMENT

8 ROULEAUX PAR BALLOT

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES