

MOUSSE PERIPHERIQUE 5 mm 0.15 BM20JR

Composition : Composition : Film de mousse de polyéthylène expansé à faible densité non réticulé et cellule fermée en bobines

Fonction(s) :

- Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons

| REFERENCES | VALEUR MOYENNE | U.M | TOLERANCES |
|--|------------------------|-------------------|------------|
| LARGEUR DEPLOYE | 0.15 | m | +/-5% |
| LARGEUR APPARENTE | 0.15 | m | +/-5% |
| LONGUEUR | 50 | m | +/-5% |
| SURFACE | 7.5 | m ² | / |
| EPAISSEUR | 5 | mm | +/-0.3 |
| RESISTANCE A LA COMPRESSION A 10% A 25% A 50% | 7.26 23.65 71.78 | Kpa | +/- 5% |
| RESISTANCE A LA TRACTION SENS LONGITUDINAL | 209.34 | Kpa | +/- 5% |
| RESISTANCE A LA TRACTION SENS TRANSVERSAL | 107.82 | Kpa | +/- 5% |
| ALLONGEMENT A LA RUPTURE SENS LONGITUDINAL | 72.90 | % | +/- 5% |
| ALLONGEMENT A LA RUPTURE SENS TRANSVERSAL | 42.16 | % | +/- 5% |
| DENSITE | 30 | Kg/m ³ | +/-5 |

CONDITIONNEMENT

8 ROULEAUX PAR BALLOT

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES