

Composition : Film polyéthylène basse densité

Fonction(s) : Usage en protection intérieure / extérieure temporaire

- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

REFERENCES		VALEUR MOYENNE		U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		6		m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.50		m	+/-5%
CODE PRODUIT		BP06PR	BP17GR		
LONGUEUR		20	41	m	+/-5%
SURFACE		120	246	m ²	+/-5%
DENSITE		0,92		g/cm ³	/
RESISTANCE A LA TRACTION	LONGITUDINALE	11.8		N / 15 mm	/
	TRANSVERSALE	10.8			
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	LONGITUDINALE	3		N	/
	TRANSVERSALE	4.5			
DART TEST		106		gr	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • BP06PR : PALETTE DE 60 RLX • BP17GR : PALETTE DE 53 RLX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> • 160 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES