



FICHE TECHNIQUE

FILM NOIR STANDARD 150 μ 6m 330m²

**EN03JR / EN06JR
EN18JR / EN30JR / EN42JR**

Composition : Film polyéthylène basse densité noir

- Fonction(s) : sous-dallage
- Protection temporaire extérieure ou intérieure
- Fabrication à partir de matière 100% recyclée

Conforme au DTU 13.3 & 20.1

REFERENCES		VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE		6	m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1,50	m	+/-5%
LONGUEUR		55	m	+/-5%
SURFACE		330	m ²	+/-5%
EPAISSEUR		150	μ	+/-15% en ponctuelle +/-5% en moyenne
CONTRAINTE A LA RUPTURE	LONGITUDINALE	21	Mpa	/
	TRANSVERSALE	19		
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	LONGITUDINALE	450	%	/
	TRANSVERSALE	600		
DART TEST F50		250	g/m ²	/
DENSITE		0.95	g/m ³	/

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none">• PALETTE DE 23 RLX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none">• 160 X 120 cm

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES