

Composition : Film polyéthylène tri-couche 100 % recyclable

Fonction(s) : Emballage, maintien produits sur palette.

REFERENCES		VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR		450	mm	+/-5%
LONGUEUR		270	m	+/-5%
EPAISSEUR		17	μ	+/-8%
DEFORMATION A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	240	%	>210 %
	TRANSVERSAL	320		>280 %
CONTRAINTE A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	16,3	N/mm ²	>14,4 N/mm ²
	TRANSVERSAL	11,1		>9,8 N/mm ²
RESISTANCE A LA DECHIRURE	LONGITUDINAL	1 510	mN	>1 330 mN
	TRANSVERSAL	2 160		>1 910 mN
RESISTANCE A L'IMPACT		102	gr	≥ 90 gr
COULEUR		TRANSPARENT	-	-
ANTI UV		NON	-	-

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • PALETTE DE 60 CARTONS DE 6 RLX
DIMENSION PALETTE	<ul style="list-style-type: none"> • 100 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES