

Composition : Film polyéthylène tri-couche 100 % recyclable

Fonction(s) : Emballage, maintien produits sur palette.

REFERENCES		VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR		450	mm	+/-5%
LONGUEUR		180	m	+/-5%
EPAISSEUR		30	μ	+/-8%
DEFORMATION A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	420	%	>320 %
	TRANSVERSAL	560		>430 %
CONTRAINTE A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	28,7	N/mm ²	>22,0 N/mm ²
	TRANSVERSAL	19,6		>15,0 N/mm ²
RESISTANCE A LA DECHIRURE	LONGITUDINAL	2 660	mN	>2 046 mN
	TRANSVERSAL	3 810		>2924 mN
RESISTANCE A L'IMPACT		150	gr	≥138 gr
COULEUR		TRANSPARENT	-	-
ANTI UV		NON	-	-

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • PALETTE DE 60 CARTONS DE 6 RLX
DIMENSION PALETTE	<ul style="list-style-type: none"> • 100 X 120 CM

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES