

## Enduit pour joint FERMACELL

### Description du produit

L'enduit pour joint FERMACELL est utilisé pour le surfacage des joints collés ou pour le traitement du joint dans le cas de plaques FERMACELL à bords amincis, où il est alors associé à une bande (*bande de papier renforcée FERMACELL ou bande armée pour plaque FERMACELL à bords amincis*).

### Caractéristiques techniques

<b>Consommation</b>	Env. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masse Volumique</b>	1,2 kg/litre
<b>Granulométrie</b>	Max 0,15 mm
<b>Adhérence</b>	Env. 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de remplissage</b>	Elevée
<b>Combustibilité</b>	Incombustible (ne propage pas de feu et n'entretient pas de flammes)
<b>Temps de séchage</b>	Env. 0,5 - 2h
<b>Stockage</b>	12 mois au frais, à l'abri du gel

### Application

- 1- Verser environ 1 kg d'enduit pour joints FERMACELL dans environ 0,6 litres d'eau.
- 2- Laisser reposer 2 à 5 minutes.
- 3- Remuer de façon à obtenir un mélange homogène sans grumeaux.
- 4- Si le mélange est trop liquide, rajouter de l'enduit pour joints (l'enduit gâché doit pouvoir rester en place sur une truelle maintenue verticalement).
- 5- Le mélange peut-être employé pendant 35 minutes environ.
- 6- Remplir entièrement et aplanir les joints des plaques avec l'enduit pour joints FERMACELL à l'aide d'une truelle à lisser ou d'une spatule.
- 7- Jointoyer de la même façon les têtes enfoncées des fixations ainsi que tout endommagement apparaissant éventuellement en surface des plaques.
- 8- Poncer les éventuelles irrégularités une fois que l'enduit a durci (à l'aide d'une grille de ponçage ou de papier de verre abrasif de granulométrie 60).
- 9- Ôter soigneusement à l'aide d'un simple balai la poussière fine présente en surface avant de poursuivre avec l'application de l'enduit de lissage FERMACELL.



### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79001	79003
<b>EAN</b>	40 0 7548 00153 3	40 0 7548 00544 9
<b>Quantité unitaire</b>	Sac de 5 kg	Sac de 20 kg
<b>Quantité / palette</b>	144 sacs	48 sacs



Jointoiment des plaques à bords amincis



Rebouchage des surfaces après la réalisation du joint colle

#### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)

