

Panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,10	40	1220	600	10	7,32	12	87,84	S	7043490	4017916567448
1,65	60	1220	600	8	5,86	10	58,56	NS	7043499	4017916567622
2,20	80	1220	600	6	4,39	10	43,92	D	7043491	4017916567462
2,75	100	1220	575	4	2,81	12	33,67	S	7043492	4017916567486
2,75	100	1220	600	4	2,93	12	35,14	NS	7043496	4017916567561
3,30	120	1220	575	4	2,81	10	28,06	D	7043493	4017916567509
3,30	120	1220	600	4	2,93	10	29,28	NS	7043497	4017916567585
4,02	145	1220	575	4	2,81	8	22,45	S	7043494	4017916567523
4,44	160	1220	565	3	2,07	10	20,68	NS	7043635	4017916573470
5,00	180	1220	565	3	2,07	8	16,54	NS	7043637	4017916573531
5,55	200	1220	565	2	1,38	12	16,55	S	7043495	4017916567530
5,55	200	1220	600	2	1,46	12	17,57	NS	7043549	4017916570837

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	0,036
Classement feu (EUROCLASSE)		E
Tolérance d'épaisseur		T3
Teneur en biosourcé	%	91
Capacité thermique massique	J/(kg.K)	2100
Masse volumique nominale	kg/m³	55
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériau	MU	2
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	>=5
Isolant semi-rigide	mm	40 à 220
Traction perpendiculaire aux faces	kPa	TR1

Avis technique : Combles : 20/20-469_V2-E1 Murs : 20/20-468_V3-E1

Produit certifié conforme à la norme européenne : EN 13171+A1:2015

Code de désignation :

WF-EN13171-T3-TR1-AFR5-MU2

Site DoP : <https://dop.ursa.com>

Numéro de DoP : 33FW0361507241

Numéro de Keymark : 039-MPA NRW-01070-01



URSA SECO

Membranes, adhésifs et mastic URSA SECO pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, optimisent le confort thermique.

Membrane obligatoire :

- Climat de plaine hors zone très froide : Membrane URSA SECO
- Zone très froide et climat de montagne : Membrane URSA SECO+



Condition de stockage

Stocker à plat et au sec, ne rien entreposer sur les panneaux.

Avantages

- Stabilité du produit et excellente tenue mécanique
- Maniabilité aisée : format panneau
- Excellentes performances thermiques
- Excellente capacité thermique massique

Applications

- Combles Perdus
- Combles Aménagés
- Murs par l'intérieur
- Cloisons

