

## FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE

### SIN 240

#### PROVENANCE

Schiste espagnol de la région de Rozadais  
Carrière Rozadais III – LV-17 (Lousaval)

#### REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 240 (SIN 240)

#### ASPECT

Couleur gris foncé  
Épaisseur et planéité régulières

#### DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise fine pour toiture  
Formats de 22/16 à 40/22  
Épaisseur de 4 mm à 6 mm  
Primera NF [A1, T1, S1, D1]  
Standard NF [A1, T1, S1, D2]

Schiste bien adapté en climat maritime et montagnoux  
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo3 lui autorise la pose en verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

#### POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous à partir de 4,5 mm

CARACTÉRISTIQUES	SIN 240
Masse volumique gr/cm <sup>3</sup>	2.79
Absorption d'eau en masse %	0.32
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	62
transversal	52
Carbonate de Calcium CaCo <sub>3</sub>	≤ 0,44%

#### AGRÉMENT

Conforme au LABEL NF 12326-1  
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]