

## PICEA S2K 01 US1

### Plinthe ang.vifs

<b><u>Utilisation :</u></b>	Plancher
<b><u>Section hors tout :</u></b>	11,5 x 90 mm
<b><u>Largeur utile :</u></b>	90 mm
<b><u>Longueur :</u></b>	2,35 \ 4,15 m
<b><u>Qualité :</u></b>	US1 selon NF EN 14519
<b><u>Essence :</u></b>	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
<b><u>Certifications :</u></b>	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<b><u>Siccité des bois :</u></b>	16 %
<b><u>Masse volumique :</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Conductivité thermique :</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Gamme :</u></b>	PICEA sans finition
<b><u>Coloris :</u></b>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m <sup>2</sup> .
<b><u>Usinage en bout :</u></b>	RB
<b><u>Classe d'emploi :</u></b>	Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<b><u>Durabilité :</u></b>	Cl. 4 selon NF EN 350-2
<b><u>Pose d'après :</u></b>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Plinthe PICEA S2K 01 US1