

LIGNUCOLOR23 CHR 11 HF A4

Alpalame

Description:

Lame de bardage, profil CHR 11 hf (Alpalame), rainé en bout, en épicéa du nord certifié PEFC, choix de qualité supérieure au choix A de la norme NF EN 14519, durabilité conféré au bois par préservation en classe d'emploi 3a certifié CTB P+, parement scié fin avec finition Lignucolor 23 garantie 10 ans peinture pour bois couvrante appliquée en usine par un procédé de dépression, les bois sont traités au préalable d'un traitement anti UV, puis de deux couche de peinture sur le parement et d'une couche sur le contre parement. D'une largeur utile de 120 mm, les éléments de fixations sont cachés, la mise en oeuvre se fera suivant le DTU 41.2

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	19 x 145 mm
<u>Largeur utile :</u>	120 mm
<u>Longueur :</u>	4,15 m
<u>Qualité :</u>	A4 selon NF EN 14519 qualité supérieure au choix A de la norme
<u>Essence :</u>	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<u>Siccité des bois :</u>	14 %
<u>Masse volumique :</u>	460 kg/m ³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 65$
<u>Conductivité thermique :</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<u>Gamme :</u>	LIGNUCOLOR23 Peinture pour bois couvrante 23= 2xfinition+anti-UV+traitement anti-moisissures
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
<u>Mode de fixation :</u>	Un point de fixation caché
<u>Usinage en bout :</u>	RB
<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

2192690 / 19.05.2021

■ Living. Wood. Ideas.

LIGNUCOLOR23 CHR 11 HF A4

Alpalame

<u>Durabilité :</u>	Cl. 4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LIGNUCOLOR23 CHR 11 HF A4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
<u>DOP N° :</u>	AFINFD00