

PICEA FAS 01 VA1 Grain d'Orge

<u>Utilisation :</u>	Intérieur
<u>Section hors tout :</u>	12 x 96 mm
<u>Largeur utile :</u>	88 mm
<u>Longueur :</u>	2,35 \ 2,65 \ 2,95 \ 3,25 \ 3,55 \ 3,85 \ 4,15 \ 4,45 \ 4,75 \ 5,05 m
<u>Qualité :</u>	VA1 selon NF EN 14519 Choix AB
<u>Essence :</u>	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<u>Siccité des bois :</u>	16 %
<u>Masse volumique :</u>	460 kg/m ³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 65$
<u>Conductivité thermique :</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<u>Gamme :</u>	PICEA sans finition
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
<u>Usinage en bout :</u>	RB
<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<u>Durabilité :</u>	Cl. 4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Murs et plafonds PICEA FAS 01 VA1 + DTU 36-2 Menuiserie intérieures en bois
<u>DOP N° :</u>	IFINFD00