

PAVAPRIM

Apprêt sans solvant pour PAVATAPE et PAVAFIX

Le PAVAPRIM est utilisé comme apprêt pour le PAVATAPE et le PAVAFIX sur des panneaux en fibres de bois PAVATEX et autres matériaux de construction poreux et minéraux. PAVAPRIM a un fort pouvoir autocollant, agit en profondeur et est très résistant à l'eau et à la chaleur.



Consignes de mise en œuvre

Le support doit être sec, exempt de graisse et de poussière.

Température de mise en œuvre

- Support et air dès - 10°C
- Apprêt + 5° à +40°C

Résistance à la température

- -40° à +100°C

Période de préséchage

- 15 min. à 20°C et 50 % d'humidité relative, 200 g/m² (min)
- 30 min. à 5°C et 75 % d'humidité relative, 200 g/m² (min)

La mise en œuvre en détail

A MISE EN ŒUVRE DE PAVAPRIM

1. Bien agiter PAVAPRIM avant usage. Appliquer de manière uniforme et couvrante sur le support avec un rouleau ou un pinceau.
2. Avant d'appliquer le ruban adhésif PAVATEX, laisser ventiler l'apprêt jusqu'à ce qu'il soit transparent et jusqu'à la formation d'un film collant à la surface. En cas d'encollage sur des panneaux isolants de fibres de bois, PAVAPRIM ne doit pas être séché. Le ruban adhésif peut être collé directement sur l'apprêt encore humide. L'encollage n'est toutefois garanti qu'après séchage complet. La durée de préséchage peut fortement varier et dépend du support, de la température, de l'humidité de l'air et de la quantité appliquée. À l'état humide, PAVAPRIM peut être nettoyé à l'eau. Une fois durci, l'apprêt peut être enlevé uniquement par voie mécanique. Bien refermer les récipients après usage. La durée de préséchage peut être réduite grâce à un apport d'air modéré, par exemple avec un ventilateur d'air chaud.
3. Appuyer fermement sur le ruban adhésif PAVATEX avec le rouleau de pression.


✓ **Sans solvants, adhésif, grand pouvoir de pénétration**

✓ **Mise en œuvre également à basse température**

✓ **Aucun séchage requis pour les panneaux isolants de fibres de bois - l'encollage peut être effectué sur l'apprêt encore humide**

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons du soleil. Durée de conservation : 24 mois non ouvert.



Consommation sur panneaux en fibres de bois PAVATEX, 200 g/m²

	Largeur (m)	Portée 1 l
PAVAFIX/PAVATAPE 150	~ 0,2	~ 25 m
PAVATAPE 75	~ 0,09	~ 55 m
PAVATAPE FLEX	~ 0,1	~ 50 m
PAVATAPE 12	~ 0,04	~ 125 m
PAVAFIX	~ 0,08	~ 62,5 m